

## TESSUTI DI VETRO

IN VETRO E  
bassa e media grammatura

VT 50      VT 100      VE 165      VT 200      VE 290

Peso (gr/mq)	49	108	165	200	290
trama	tela	tela	batavia 2/2	tela	Batavia 2/2
tipo di fibra	vetro E	vetro E	vetro E	vetro E	vetro E
ordito	EC 5	EC 7	EC 9	EC 9	3 x EC 9
trama	EC 5	EC 7	EC 9	EC 9	EC 11
composizione (fili/cm)	11 TEX	22 TEX	68 TEX	136 TEX	204 TEX
ordito	23,5	24	11,8	7,3	7
trama	18,5	23	12	7,3	7
altezza standard (cm)	108	109	101	100	100
spessore (mm)	0,05	0,09	0,12	0,19	0,21
appretto	Silanico per epox e poliesteri	Silanico per epox e poliesteri	Silanico per epox e poliesteri	Silanico per epox e poliesteri	Silanico per epox e poliesteri
resistenza a trazione (N/cm)					
ordito	> 60	> 130	> 100	> 180	> 250
trama	> 60	> 130	> 100	> 180	> 250
Umidità (%)	0,02 - 0,1	0,02 - 0,1	0,02 - 0,1	0,02 - 0,1	0,02 - 0,1
Perdita al fuoco (%)	0,04 - 0,14	0,04 - 0,14	0,04 - 0,14	0,04 - 0,14	0,04 - 0,14